

Bitumenové lepidlo K-36**OBEČNÉ ÚDAJE**

Aplikace		Utěsnění spojů, vzájemné lepení všech asfaltových pásů, šindelů a podkl. vrstev, utěsnění otvorů / spár / detailů.
Metody aplikace		Vytlačení z kartuše a / nebo nanesení špachtlí.
Doba schnutí	na dotek zcela suché	cca 5 hodin při teplotě +20°C cca 1 až 14 dní v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy
Skladování		Při max. 33 °C (min. není stanoveno). Na suchém místě, chráněno před účinky tepla a slunečního záření
Aplikační teplota		Od + 5 do + 50 °C (min +10 °C pro kartuši)
Barva		Černá
Balení		0,31 l - kartuše, 1 l - plechovka, 3 l a 10 l kbelík.

INSTRUKCE

Vyčistěte mastné či špinavé povrchy, odstraňte všechny volné částice před nanesením lepidla.

Nepoužívejte v horkém prostředí (např. při vystavení přímému slunečnímu záření)

Pro lepení je potřeba nanést pouze 0,5 - 1 mm vrstva lepidla. Vyvarujte se nanášení větší vrstvy, neboť může vzhledem k obsaženému změkčovadlu dojít až ke změknutí vrchní vrstvy.

Přítlačte povrchy pevně k sobě

Vyvarujte se chůzi nebo dalším vnějším tlakům na povrchy během vytvrdnutí lepidla (1-14 dní v závislosti na podmínkách, produktech a tloušťce vrstvy lepidla).

Lepidlo K - 36 neředěte rozpouštědly ani jinými chemickými prostředky.

SKLADBA

Složení	Speciální elastomer (SBS) bitumen. Ropná rozpouštědla. Změkčovadlo a vytrditelné tmely.
----------------	---

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI	Typická hodnota	Jednotka	Test standard
Výstupní teplota	min. 100	°C	SFS 5010
Bod vzplanutí	min. +33	°C	DIN 53213
Hustota při 15 °C	1200	kg/m ³	ASTM D 3142

KATEPAL OY

P.O.Box 33, FIN-37501, Lempaala, FINLAND
Telefon: +358 3 375 9111
Telefax: +358 3 375 0974

Výrobce si vyhrazuje právo měnit obsah bez dalšího upozornění.

Aktualizováno

09/2012