



Den Braven Sealants

Technický list 04.28 Lepidlá na autosklá TECFLEX 510

Výrobok Jednozložkové modifikované polyuretánové lepidlo bez obsahu isokyanátov . Vysoko modulové, bez potreby použitia primerov pred uložením autoskla. Špeciálny prípravok vyvinutý pre priemysel, autodiálne, servisy.

Vlastnosti

- Vynikajúci priľnavosť bez použitia primerov na sklo a kov
- Bez isokyanátov
- Nevodivé
- Nekorozívne
- Vysoká mechanická odolnosť
- Vynikajúca schopnosť zachovania fyzikálnych vlastností

Použitie - Lepenie a tmelenie pevnostného skla a časti karosérie v automobilovom priemysle, kamiónoch, autobusoch, leteckom a námorníckom priemysle, u stavebných a poľnohospodárskych strojoch

Balenie kartuša 300 ml, salám 600 ml
Farba čierna, biela

Technické údaje

Základ	-	modifikované zložky na báze polyuretánu
Konzistencia	-	tixotropná pasta
Hustota	g/ml	1,35
Teplota pri aplikácii	°C	+5 / +40
Tepelná odolnosť po vytvrdnutí	°C	-30 / +70
Otvorený čas	min.	≈ 10 pri 23°C / 50% rel. vlhk.
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	2,50 za 24h / pri 23°C / 50% rel. vlhk.
Počiatočná lepivosť	g/cm ²	24
Ťažnosť	%	120 DIN 53 504
E-Modul pri 100%	MPa	3,00 ISO 37
Elastické zotavenie	%	> 70 ISO 7389
Pevnosť v šmyku	MPa	2,0 (N/mm ²) ISO 4587
Stekavosť	mm	< 3 ISO 7390
Tvrdosť podľa Shore A(3s)	°	65 DIN 53 505
Zrážanie	%	< 10 ISO 10563
Skladovateľnosť	mesiace	9 pri teplotách od +5°C do +25°C

Obmedzenie Okrem iného nie je vhodné na použitie pre styk s potravinami, na PVC. V priebehu vytvrdzovania zabrániť kontaktu s látkami obsahujúcimi veľkú hladinu chlóru, alkoholom a inými rozpúšťadlami.

Príprava podkladu Povrch musí byť čistý, suchý a bez masťô, oleja alebo mazív a všetkých zvyškov starého lepidla. Kontakt s inými druhmi chemikálií môže spôsobiť ťažké problémy s kompatibilitou alebo môže byť na škodu pre presné priľnutie. Doporučujeme vždy predbežné testy priľnavosti a kompatibility.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149



Den Braven Sealants

Technický list 04.28 **Lepidlá na autosklá TECFLEX 510**

- Pokyny** Pri použití na lepenie pevnostného skla zrežte trysku kartuše tak, aby ste dostali koniec špičky v tvare „V“. Aplikujte ručne, elektrickou alebo pneumatickou pištoľou na okraj skla. Umiestnite lepené sklo pomocou vhodného príslušenstva (prisávacie svorky a i.) do 10 minút. Zľahka vtlačte sklo do rámu, aby ste zaistili dobrý kontakt. Sklo sa nesmie pohnúť najmenej 1 hodinu. Vozidlo môže ísť po 90 minútach za podmienky, že vyššie uvedená metóda bola dodržaná.
- Čistenie** Materiál: ihneď prípravkom MEC alebo chlóróvými rozpúšťadlami, voda
Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky alebo vlhčené Extra silné čistiace obrúsky.
- Bezpečnosť** Vid' «Karta bezpečnostných údajov 04.28».
- Aktualizácia** Aktualizované dňa: 21.10.2019 Vyhotovené dňa: 17.05.2012

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

stavebná chémia profesionálov

Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, **Poštový kontakt - prevádzka:** Logistické centrum, Priemyselná 1,
900 21 Svätý Jur, tel.: 02/44971010, fax: 02/44971540

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.ú. 2623251163/ 1100
IČO: 35740141, DIČ: 2020211149, IČ DPH: SK2020211149

info@denbraven.sk

www.denbraven.sk