

TECHNICKÝ LIST

VYSOCE PAROPROPUSTNÁ STŘEŠNÍ MEMBRÁNA

STROTEX MUSTANG 260



STROTEX MUSTANG 260 je vysoce paropropustná čtyřvrstvá střešní membrána určená jako předběžná krycí vrstva pro vnější střešní krytinu. Produkt se vyznačuje zvýšenou odolností vůči UV záření (až 6 měsíců). Membrána **STROTEX MUSTANG 260** je zcela vodotěsná, chrání tepelnou izolaci zvenčí před atmosférickými srážkami a je také vynikajícím větruodolným materiálem určeným k ochraně stěn budov v rámových konstrukcích a srubových domech, obytných budovách a průmyslových halách.

Produkt lze použít na všechny odvětrávané i nevětrané střechy, pod různé střešní krytiny (např. keramické tašky, betonové tašky, kovové střešní tašky atd.). Mechanická pevnost membrány umožňuje její použití na plně zabetonovaných střeších.

Vlastnosti		Technická norma	Měrná jednotka	Deklarovaná hodnota
Rozměry	šířka*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	délka role*		m	50 (-0/+2%)
Plošná hmotnost		PN-EN 1849-2	g/m ²	260 ± 16%
Reakce na oheň		PN-EN ISO 11925-2	-	Třída E
Voděodolnost (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Třída W1
Voděodolnost po umělém stárnutí		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Třída W1
Odolnost vůči roztržení	podélně	PN-EN 12310-1	N	230 (+60;-60)
	příčně		N	250 (+60;-60)
Pevnost v tahu	podélně	PN-EN 12311-1	N/50mm	480 (+50;-50)
	příčně		N/50mm	270 (+40;-40)
Prodloužení	podélně		%	80 (+40;-40)
	příčně		%	100 (+40;-40)
Odolnost vůči roztržení po umělém stárnutí	podélně	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-1	N/50mm	400 (+50;-50)
	příčně		N/50mm	210 (+40;-40)
Prodloužení po umělém stárnutí	podélně		%	60 (+30;-30)
	příčně		%	80 (+40;-40)
Propustnost vodní páry (S _a)		PN-EN ISO 12572	m	0,16 (+0,03;-0,03)
Rozsah aplikační teploty		-----	°C	-30 ÷ 80
Nebezpečné látky		-----		NPD

*nebo dle dohody se zákazníkem

Výrobek není odolný vůči působení chemikálií (olej, benzín) a impregnačních prostředků na dřevo.